

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



SELLAVIN ACABADO TRANSPARENTE es un **SELLADOR** base agua de **ALTA CALIDAD** y **EXCELENTE RESISTENCIA**. Su **PRINCIPAL FUNCIÓN ES PROTEGER PINTURAS** base agua en acabado mate o semi mate ya aplicadas. **PROLONGA SU TIEMPO DE VIDA**. Se recomienda como **ACABADO FINAL** de casas, oficinas, escuelas, hoteles, restaurantes, locales comerciales dejando una **APARIENCIA SATINADA** sobre superficies como piedra, cantera, ladrillo y muros aparentes utilizados como decoración de fachadas.

Recomendado para **INTERIORES Y EXTERIORES**.

GUÍA RÁPIDA

ACABADO: Satinado.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 25 a 40 m²/L. El rendimiento puede variar debido a la irregularidad de la superficie (1).

MÉTODO DE APLICACIÓN: Brocha, rodillo, aspersión airless

SECADO AL TACTO: 30 minutos

PRESENTACIONES: 1, 4, 19, 200 L (sobre pedido).

BENEFICIOS

SELLAVIN ACABADO TRANSPARENTE Es un recubrimiento de acabado transparente que su función es proteger pinturas de acabado mate y semi mate, dando un acabado satinado.

Además de ser un producto **AMIGABLE CON EL, LIBRE DE PLOMO Y METALES PESADOS. USOS Y SUPERFICIES**

USOS Y SUPERFICIES

USOS RECOMENDADOS

Es recomendado para usar en exteriores e interiores de todo tipo de superficies como: casas, oficinas, escuelas, hoteles, restaurantes, locales comerciales, construcción en general.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Se puede aplicar sobre superficies como: Cemento y concreto, yeso, tablero de yeso, tablero de cemento, ladrillo, piedra, cantera, y muros aparentes.

ALMACENAMIENTO

ESTABILIDAD

12 meses bajo techo sin abrir el producto.

ALMACENAJE

Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30°C

PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
ACABADO (BRILLO):	SATINADO > 60.0 a 85° GU	NMX-U-093-SCFI-2012
DENSIDAD	1.0 - 1.07 Kg/L	NMX-C-425-ONNCCE-2007
PH	7.5 - 9.5	NMX-U-007-SCFI-2011
RENDIMIENTO TEÓRICO	25 a 40 m ² /L	INTERNO
SECADO AL TACTO	30 min	NMX-U-130-SCFI-2019
SECADO TOTAL	7 días	
SÓLIDOS TOTALES	30 % mínimo	NMX-C-425-ONNCCE-2003
VISCOSIDAD (STORMER)	110 - 124	NMX-U-038-SCFI-2012

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1) LIMPIEZA

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido, ceras, pintura mal adherida que evite la adherencia del producto o cualquier tipo de contaminante. Con el fin de preparar adecuadamente la superficie, siga los pasos de preparación como se describen a continuación:

En superficies nuevas se recomienda dejar curar 28 días para que tenga un fraguado adecuado.

Para obtener mejores resultados se recomienda dejar secar la pintura vinílica con acabado mate por un lapso de 7 días (tiempo de curado) para aplicar **SELLAVIN ACABADO TRANSPARENTE**.

Ficha de Información Técnica

006

Se sugieren aplicar sobre los siguientes productos:

ACAPULCO

OMAR

KOLORTEX

VINET

PARA SUSTRADOS NUEVOS: YESO, CEMENTO O CONCRETO:

- 1- Se recomienda sellar la superficie con nuestros selladores dependiendo de las condiciones:
- 2- Aplicación de cualquier pintura vinílica con acabado mate
- 3- Aplicación de **SELLAVIN ACABADO TRANSPARENTE**.

PARA SUSTRADOS REPINTADOS: YESO, CEMENTO O CONCRETO:

- 1- Dilución: 5 litros de agua X 1 litro de sellador dejar secar, un lapso de 30 minutos al tacto.
- 2- Aplicación de acabado.

SUPERFICIES CON PROBLEMAS DE ALCALINIDAD, MOHO O SALITRE

Una mano de nuestro **RESANADOR CEMENTOSO- RESF**

Siga las instrucciones de cada producto descritas en los envases o en su correspondiente ficha de información técnica.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CONDICIONES AMBIENTALES

- Verifique que la temperatura ambiental sea superior a los 10 °C y que la humedad relativa no exceda el 85%.
- Se recomienda no iniciar trabajos de pintura en exteriores, incluyendo la preparación de la superficie, si hay pronóstico de lluvias y presencia de rocío.
- Asegúrese que la superficie no esté caliente al aplicar el producto. Se recomienda pintar en las primeras horas del día.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- **SELLAVIN ACABADO TRANSPARENTE** como sellador; si la superficie a sellar es nueva y no tiene problemas de alcalinidad diluya 1 parte de producto por 3 partes de agua e incorpore hasta obtener una mezcla consistente y homogénea.
- **SELLAVIN ACABADO TRANSPARENTE** para repintado; diluir 1 parte de producto por 5 partes de agua.
- **SELLAVIN ACABADO TRANSPARENTE** como protección a la pintura aplicada: en superficie rugosa diluya 1 parte de producto por 1 parte de agua. Si la superficie es lisa aplique diluido a 1 parte por 2 partes de agua.
- Mezcle la pintura con una pala limpia y plana. Realice movimientos desde el fondo del envase hacia afuera hasta que

el producto tenga un color uniforme. También puede optar por usar un taladro con una propela adecuada para el mezclado de pintura. Mezcle ocasionalmente durante su aplicación.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN

- Aplique **SELLAVIN ACABADO TRANSPARENTE** a dos manos uniformes con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless dejando secar 1 hora entre mano y mano.

Lávese las manos con agua y jabón después de cada aplicación. Lave las herramientas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

ADVERTENCIAS

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO; EVITE EL CONTACTO DIRECTO.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.

EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

EMPLEE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, PRINCIPALMENTE CUANDO EMPLEE SUSTANCIAS QUÍMICAS O HERRAMIENTAS MECÁNICAS.

Se recomienda consultar la **HOJA DE SEGURIDAD** antes de emplear **SELLAVIN ACABADO TRANSPARENTE**.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

PINTUMEX declara que las propiedades físicas y características señaladas en esta Ficha de información técnica están basadas en pruebas realizadas en laboratorio y campo por la empresa.

Es responsabilidad de la persona que use o aplique **SELLAVIN ACABADO TRANSPARENTE** seguir las instrucciones y recomendaciones descritas en esta Ficha de información técnica y en el envase del producto; y está de acuerdo en que será su responsabilidad si agrega materiales extraños y/o lo emplea de forma diferente a lo descrito en este documento.

Si la persona que use o aplique **SELLAVIN ACABADO TRANSPARENTE** identifica algún problema al momento de la aplicación como contaminación, diferencias en el color o brillo, diferencias con la viscosidad, mal olor, natas, coagulación, o algún

Ficha de Información Técnica

006

otro inconveniente al momento de pintar, el usuario deberá suspender inmediatamente la aplicación antes de haber aplicado 50 m² (cincuenta metros cuadrados) y dar aviso, por escrito, a PINTUMEX o en el lugar donde se realizó la compra. Será responsabilidad del cliente o usuario si aplicó más de 50 m² pues en caso de aceptarse su no conformidad, PINTUMEX solo responderá la pintura equivalente para pintar 50 m².

NOTAS

Rendimiento (1): El rendimiento expresado es teórico aplicado a un espesor seco de una milésima seca sobre sustratos lisos, libres de porosidad. El rendimiento real podrá variar dependiendo de las condiciones del sustrato, de la herramienta de aplicación, de la

habilidad del pintor, así como las pérdidas de producto al momento de la aplicación y remanentes en los envases.

Secado: Depende del espesor aplicado, la cantidad de reductor, la temperatura ambiente.

Para lavar la superficie, hágalo **DESPUÉS DE 30 DÍAS** de haberse pintado con **SELLAVIN ACABADO TRANSPARENTE**. Lave con esponja, agua limpia y con movimientos suaves.

CONTACTO

Dirección: Av. del Conde No. 1 Parque Industrial 5 de mayo, CP. 72019. Puebla, Pue.

Correo: sclientes@pintumex.com.mx

Teléfono: (222) 2 94 10 10 / Ext. 1011