

# ESMALUX SR PRIMARIO 600SR

Primario Alquidálico de Secado Rápido



## Ficha de Información Técnica

640SR/641SR/670SR/680SR

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



**PRIMARIO ESMALUX SR** es un producto de **SECADO RAPIDO**, con **ACABADO MATE**. De **EXCELENTE CALIDAD, PODER CUBRIENTE, PROTECCIÓN, RENDIMIENTO Y ADHERENCIA** a superficies metálicas como: tuberías, puertas, ventanas, estructuras, maquinaria, cortinas metálicas, tanques de almacenamiento, carrocerías etc. **PROTEGIÉNDOLAS** de la **OXIDACIÓN Y CORROSIÓN**. Se utiliza en talleres de herrería, talleres de mantenimiento industrial, talleres de fabricación de estructuras y uso doméstico en general. **PROLONGA LA VIDA UTIL DEL ACABADO**. Es **IDEAL** para realizar **TRABAJOS URGENTES Y DE ENTREGA INMEDIATA**.

### GUÍA RÁPIDA

**ACABADO:** Mate.

**COLORES:** 4 colores: Gris, Rojo Oxido, Negro y Blanco.

**RENDIMIENTO TEÓRICO:** 8 a 10 m<sup>2</sup>/L previamente preparado el sustrato (1).

**MÉTODO DE APLICACIÓN:** Brocha, rodillo, aspersión airless.

**SECCADO AL TACTO:** 15-20 min.

**PRESENTACIONES:** 250 mL, 500 mL, 1, 4, 19, 200 L (sobre pedido).

### BENEFICIOS

**PRIMARIO ESMALUX SR** puede ser aplicado tanto en interiores como exteriores. Sobre diversas superficies tales como: madera, metal, yeso, cemento o concreto previamente preparadas.

**PRIMARIO ESMALUX SR** proporciona una excelente adherencia en el metal dando un alto rendimiento, nivelación y resistencia a la corrosión.

### USOS Y SUPERFICIES

#### USOS RECOMENDADOS

Es ideal para imprimir cualquier tipo de metal ferroso ya que cuenta con una resistencia a la luz y a los cambios climáticos se puede utilizar en tuberías, puentes y señalamientos.

Cuenta con un excelente desempeño en la retención del color, formando un acabado teroso.

#### SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Se puede aplicar sobre superficies metálicas ferrosas, muros, plafones de concreto, yeso, ladrillo y madera.

### ALMACENAMIENTO

ESTABILIDAD	12 meses bajo techo sin abrir el producto.
ALMACENAJE	Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30°C

### PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
ACABADO (BRILLO):	MATE < 3 a 60° GU	NMX-U-093-SCFI-2012
DENSIDAD	1.35 - 1.50 ± .1	NMX-C-425-ONNCCE-2007
RENDIMIENTO TEÓRICO	8-10 m <sup>2</sup> /L	INTERNO
SECCADO AL TACTO	15 – 20 min.	NMX-U-130-SCFI-2019
SECCADO TOTAL	7 días	
SÓLIDOS TOTALES	65.0 – 70.0 %	NMX-C-425-ONNCCE-2003
VISCOSIDAD (copa ford #4 a 25°)	160 - 180 seg	ASTM D 1200-94
FINURA (HEGMAN)	4	NMX-U-123-SCFI-2016
FLEXIBILIDAD A UN ESPESOR SECO DE 50.8 µm A 63.5 µm		NMX-U-128-SCFI-2017
ADHERENCIA A UN ESPESOR SECO DE 50.8 µm A 63.5 µm		DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO B DE LA NMX-U-065-SCFI-2011
RESISTENCIA A LA NIEBLA SALINA NEUTRA 200 H		METODOLOGÍA DE ACUERDO CON LA ISO 9227:2017.

Todas las propiedades físicas son sobre color blanco, salvo que se indique lo contrario.

# ESMALUX SR PRIMARIO 600SR

Primario Alquidálico de Secado Rápido



## Ficha de Información Técnica

640SR/641SR/670SR/680SR

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido, ceras, pintura mal adherida que evite la adherencia del producto o cualquier tipo de contaminante. Con el fin de preparar adecuadamente las superficies, siga los pasos de preparación, como se describe a continuación:

Para obtener mejores resultados se recomienda utilizar nuestra gama de acabado:

- ESMALUX 600SR

### SUSTRADOS NUEVOS DE CEMENTO, YESO

- 1- En superficies nuevas como yeso o cemento se recomienda dejar curar 28 días antes de aplicar **PRIMARIO ESMALUX SR**
- 2- Lijar la superficie con lija grado 180-240 en caso de presentar bordes, retirar todo el material que este mal adherido
- 3- Aplicar una capa de primario para lograr mayor rendimiento en el acabado.

### PARA METALES FERROSOS NUEVOS

- 1- Lijar la superficie con lija grado 180-240 para crear una superficie de anclaje y eliminar residuos de soldadura.
- 2- Aplicar una capa de primario para lograr mayor rendimiento al acabado y resistencia a la corrosión.

### PARA MADERA NUEVAS

- 1- Lijar la superficie con lija grado 180-240 en caso de presentar bordes, retirar todo el material que este mal adherido
- 2- Aplicar una capa de primario para sellar, aumentar el rendimiento en el acabado.

### SUSTRADOS PREVIAMENTE PINTADOS

- 1- Elimine completamente la pintura en mal estado con espátula o cepillo de alambre esto solo si la superficie lo requiere. Para asentar el sustrato se recomienda utilizar lijas grado 120 al 60. Para desbaste se recomienda utilizar lijas grado 50 al 36 de esmeril u oxalum. También puede utilizar para este proceso nuestro removedor de pintura **PINT-OFF – 2222**.
- 2- En caso de contar con oxidación en el metal recomendamos utilizar nuestro **REMOVEDOR DE OXIDO – 9222**.
- 3- Aplicar una capa de primario para aumentar el rendimiento del acabado y resistencia a la corrosión.

No agregue resinas cargas o materiales extraños que modifique la formulación.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

#### CONDICIONES AMBIENTALES

- Temperatura de la superficie: La superficie no deberá estar caliente
- Humedad relativa: Menor a 85 %
- Mantenga el envase cerrado entre 15 y 35°C en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda no iniciar trabajos de pintura en exteriores, incluyendo la preparación de la superficie, si hay pronóstico de lluvias, humedad en el ambiente, presencia de rocío o temperaturas menores a 10°C.

#### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

**SOLVENTE:** Thinner americano, Acrílico y Xilol X-2000

**BROCHA:** Use brochas de cerdas naturales. Verifique que la brocha no desprenda cerdas ni que éstas estén abiertas.  
Dilución recomendada. 10-15 %

#### ASPERSIÓN CONVENCIONAL

Seguir recomendaciones del fabricante, para fijar presiones y boquillas.

Dilución recomendada. 20-30%

#### CONDICIONES DE APLICACIÓN.

Se puede aplicar directamente sobre metal.

No se recomienda aplicar en superficies metálicas que se encuentren en contacto con alimentos o agua potable, en productos que tengan algún acabado o impresión como juguetes o artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños

#### TÉCNICAS DE APLICACIÓN

Aplique **PRIMARIO ESMALUX SR** a dos manos uniformes con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless dejando secar 1 hora entre mano y mano.

Lávese las manos con agua y jabón después de cada aplicación. Lave las herramientas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

#### CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.

ESMALUX SR PRIMARIO	Enero 2023 No. Revisión: 2
------------------------	-------------------------------

# ESMALUX SR PRIMARIO 600SR

Primario Alquidálico de Secado Rápido



## Ficha de Información Técnica

640SR/641SR/670SR/680SR

### ADVERTENCIAS

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO; EVITE EL CONTACTO DIRECTO;

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.

EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

EMPLEE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, PRINCIPALMENTE CUANDO EMPLEE SUSTANCIAS QUÍMICAS O HERRAMIENTAS MECÁNICAS.

Se recomienda consultar la **HOJA DE SEGURIDAD** antes de emplear **PRIMARIO ESMALUX SR.**

### DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

**PINTUMEX** declara que las propiedades físicas y características señaladas en esta Ficha de información técnica están basadas en pruebas realizadas en laboratorio y campo por la empresa.

Es responsabilidad de la persona que use o aplique **PRIMARIO ESMALUX SR.** seguir las instrucciones y recomendaciones descritas en esta Ficha de información técnica y en el envase del producto; y está de acuerdo en que será su responsabilidad si agrega materiales extraños y/o lo emplea de forma diferente a lo descrito en este documento.

Si la persona que use o aplique **PRIMARIO ESMALUX SR** identifica algún problema al momento de la aplicación como contaminación, diferencias en el color o brillo, diferencias con la viscosidad, mal olor, natas, coagulación, o algún otro inconveniente al momento de pintar, el usuario deberá suspender inmediatamente la aplicación antes de haber aplicado 50 m<sup>2</sup> (cincuenta metros cuadrados) y dar aviso, por escrito, a **PINTUMEX** o en el lugar donde se realizó la compra. Será responsabilidad del cliente o usuario si aplicó más de 50 m<sup>2</sup> pues en caso de aceptarse su no conformidad, **PINTUMEX** solo repondrá la pintura equivalente para pintar 50 m<sup>2</sup>.

### NOTAS

**Rendimiento (1):** El rendimiento expresado es teórico aplicado a un espesor seco de una milésima seca sobre sustratos lisos, libres de porosidad. El rendimiento real podrá variar dependiendo de las condiciones del sustrato, de la herramienta de aplicación, de la habilidad del pintor, así como las pérdidas de producto al momento de la aplicación y remanentes en los envases.

**Secado:** Depende del espesor aplicado, la cantidad de solvente y la temperatura ambiente.

### CONTACTO

**Dirección:** Av. del Conde No. 1 Parque Industrial 5 de mayo, CP. 72019. Puebla, Pue.

**Correo:** [sclientes@pintumex.com.mx](mailto:sclientes@pintumex.com.mx)

**Teléfono:** (222) 2 94 10 10 / Ext. 1011

ESMALUX SR PRIMARIO	Enero 2023 No. Revisión: 2
------------------------	-------------------------------