

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



COLOR CEM es un pigmento **EN POLVO** para otorgar **COLOR** al **CEMENTO**, con **EXCELENTE RESISTENCIA** a los cambios bruscos de temperatura. **ALTAMENTE** recomendado para la **COLORACIÓN** de: block, losetas, pisos, yeso, estuco, aplanados de cemento, etc. Puede mezclarse con cemento blanco. Para trabajos en interior y exterior.

GUÍA RÁPIDA

COLORES: 12 colores

RENDIMIENTO TEÓRICO: 2.5 Kg a 5.0 Kg de COLOR-CEM por cada saco de cemento blanco de 25 Kg.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Espátula o llana.

SECADO AL TACTO: Depende del fraguado del cemento

PRESENTACIONES: 1 Kg, 35 Kg, 50 Kg, 150 Kg. (En presentaciones superiores a 1kg verificar disponibilidad).

BENEFICIOS

COLOR-CEM es color en polvo que no afecta el proceso de fraguado del cemento de su preferencia, puede mezclarse con cemento blanco, dependiendo del tono deseado.

Además, COLOR-CEM es un producto **AMIGABLE CON EL AMBIENTE, LIBRE DE PLOMO y METALES PESADOS**.

USOS Y SUPERFICIES

USOS RECOMENDADOS

Para la coloración de mosaicos, trabajos en cemento, artesanías, pintura para Tirol, adoquines, block, losetas, pisos, yeso, estuco, pintura a la cal, aplanados de cemento, piedra artificial, etc.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Se puede aplicar sobre: Cemento Blanco (en seco).

ALMACENAMIENTO

ESTABILIDAD	12 meses bajo techo sin abrir el producto.
ALMACENAJE	Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30°C

PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
ACABADO (BRILLO):	MATE ≤ 6.9 a 85° GU	NMX-U-093-SCFI-2012
RENDIMIENTO TEÓRICO	2.5 Kg a 5.0 Kg por cada 25 Kg de cemento	INTERNO
SÓLIDOS TOTALES	100%	NMX-C-425-ONNCE-2003

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

LIMPIEZA

Agregue de 2.5 Kg a 5 Kg de COLOR-CEM en polvo a aproximadamente un saco de 25 Kg de cemento. Mezcle en seco el color en polvo COLOR-CEM y el cemento. Agregue agua.

Emplee equipo de protección personal en los trabajos de limpieza, principalmente cuando emplee sustancias químicas o herramientas mecánicas.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CONDICIONES AMBIENTALES

- Recomendamos que el producto sea aplicado bajo las condiciones requeridas, ya que el desempeño de éste varía dependiendo del sistema de aplicación y climatológicas.
- Mantenga el envase cerrado. Consérvese en un lugar seco y libre de humedad.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Se puede mezclar con cemento, cal o yeso. Si requiere una máxima intensidad y limpieza en sus tonos utilice cemento blanco.

- Incorpore la masa hasta conseguir una textura de pasta homogénea y uniforme.
- Aplicar la mezcla en la superficie deseada.
- El color puede tener ligeras variaciones que dependen del tipo, color y calidad del cemento usado. La diferencia en los kilogramos de **COLOR-CEM** afecta en la tonalidad del cemento.
- Lávese las manos con agua y jabón después de cada aplicación. Lave las herramientas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN

- Aplanado con llana dependiendo el tipo de trabajo y efecto que se quiera realizar.

ADVERTENCIAS

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO; EVITE EL CONTACTO DIRECTO;

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.

EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

EMPLEE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, PRINCIPALMENTE CUANDO EMPLEE SUSTANCIAS QUÍMICAS O HERRAMIENTAS MECÁNICAS.

Se recomienda consultar la **HOJA DE SEGURIDAD** antes de emplear **COLOR CEM**.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

PINTUMEX declara que las propiedades físicas y características señaladas en esta Ficha de información técnica están basadas en pruebas realizadas en laboratorio y campo por la empresa.

Es responsabilidad de la persona que use o aplique **COLOR-CEM** seguir las instrucciones y recomendaciones descritas en esta Ficha de información técnica y en el envase del producto; y está de acuerdo en que será su responsabilidad si agrega materiales extraños y/o lo emplea de forma diferente a lo descrito en este documento.

La persona que use o aplique **COLOR-CEM** está obligada a obtener de **PINTUMEX**, o de cualquiera de sus distribuidores la Ficha de información técnica más reciente.

Si la persona que use o aplique **COLOR-CEM** identifica algún problema al momento de la aplicación como contaminación, diferencias en el color, o algún otro inconveniente al momento de pintar, el usuario deberá suspender inmediatamente la aplicación y dar aviso, por escrito, a **PINTUMEX** o en el lugar donde se realizó la compra.

NOTAS

Rendimiento: El rendimiento expresado es teórico sobre sustratos lisos, libres de porosidad. El rendimiento real podrá variar dependiendo de las condiciones del sustrato, de la herramienta de aplicación, de la habilidad del aplicador, así como las pérdidas de producto al momento de la aplicación.

Este rendimiento varía de acuerdo a la cantidad a utilizar en la mezcla y depende directamente del poder de entintado que se requiera e inclusive del tipo de cemento a emplear ya sea gris o blanco.

Secado: Depende del fraguado del cemento

Dilución: Diluya el producto con agua limpia.

CONTACTO

Dirección: Av. del Conde No. 1 Parque Industrial 5 de mayo, CP. 72019. Puebla, Pue.

Correo: sclientes@pintumex.com.mx

Teléfono: (222) 2 94 10 10 / Ext. 1011